

生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
 ●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

染色堅牢度	項目	試験方法	生地№	1	M15	2	M27	3	M30	4	M37	5	M50	6	M71	7	M144
	耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変		4		4		4		4		4		4		4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
汗(級)	JIS L 0848 酸性	変		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚		4-5		4		4-5		4-5		4		4-5		4-5	
汗(級)	JIS L 0848 7加性	変		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚		4-5		4		4-5		4-5		4		4-5		4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		湿		3-4		4		3-4		3-4		3-4		3-4		4	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚		5		5		5		5		5		5		5	
昇華(級)	JIS L 0854	変		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚		4-5		4		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				
				
				

物性試験	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)
			
		
		
		
		
		
		

添付白布	綿・絹・(昇華)綿・ポリエステル・(ドライクリーニング)マルチ
------	---------------------------------

生地見本	1	2	3	4	5	6	7

担当		確認		発行	2019年12月2日	検査機関		一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター	
処理					No 19 - FI - 013580 - 02 (1/2)		ISO9001 認証取得機関	(TEL) (0776)23-7564	

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
 (注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。