

生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
 ●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

染色堅牢度	項目	試験方法	生地№	8	M150	9	M151	10	M157	11	12	13	14	依頼者記載欄		
	耐久(級)	JIS L 0842 第3露光法	変		4		4		4		会社名	TEL
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変		4-5		4-5		4-5		地区・店名・MD		
		汚		4		4-5		4-5		分類コード		
汗(級)	JIS L 0848 酸性	変		4-5		4-5		4-5		商品コード		
		汚		3-4		4-5		4-5		納入者コード		
汗(級)	JIS L 0848 7%加性	変		4-5		4-5		4-5		会社名		
		汚		3		4-5		4-5				
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾		4-5		4-5		4-5		担当者		
		湿		4		4		3-4				
トライクリンク(級)	JIS L 0860 A-1法	変		4-5		4-5		4-5		依頼日		
		汚		5		5		5				
昇華(級)	JIS L 0854	変		4-5		4-5		4-5		年 月 日		
		汚		4-5		4-5		4-5				
				品名			
				品番	(関連品番・その他) 色数		
物性試験	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)						
								
								
								
								
								
								
								
添付白布		綿・絹・(昇華)綿・ポリエステル・(トライクリンク)マルチ														
生地見本	8		9		10		11		12		13		14			
処理	担当	確認	発行				検査機関						一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター 福井試験センター			
			2019年12月2日				ISO9001 認証取得機関								(TEL) (0776)23-7564	
				No 19 - FI - 013580 - 02 (2/2)									(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。 (注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。			